

Tabulka technických údajů

1. Popis výrobku

| | | |
|-----|------------------|--|
| 1.1 | Obchodní název | Lodní lak Regatta. |
| 1.2 | Označení kvality | 2744 (3400) |
| 1.3 | Typ | Lodní lak pro vnější a vnitřní nátěry dřevěných lodí zajišťující lesklý, kompaktní a vodovzdorný povrch. |
| 1.4 | Výrobce | S. Dyrup & Co. A/S Gladsaxevej 300, 2860 Soborg Denmark |
| 1.5 | Rozsah použití | Dřevěné lodě. |
| 1.6 | Forma dodávky | K okamžitému použití. |
| 1.7 | Dostupné barvy | Bezbarvý. |
| 1.8 | Obsah balení | 0,75 a 2,5 litru. |

2. Složení

| | | |
|-----|--------------|---|
| 2.1 | Pojivo | Olejem modifikovaná alkydová pryskyřice |
| 2.2 | Rozpouštědla | Lakový benzín. |

3. Technické údaje

| | | |
|-----|----------------------|---|
| 3.1 | Měrná hmotnost | Cca 0,9 kg/litr. |
| 3.2 | Viskozita | H-K (Gardner-holdt). |
| 3.3 | Obsah pevných částic | Cca 53,0 WW%. |
| 3.4 | Lesklost | Vysoký lesk, více než 90 při úhlu 60°. |
| 3.5 | Zvláštní vlastnosti | Odolnost vůči mořské vodě, slunci a větru. Odolnost vůči běžným čistícím prostředkům. |
| 3.6 | Vydatnost | 10 – 14 m ² /litr. |
| 3.7 | Doba schnutí | Další nátěr: po 4 hodinách. Uvedená doba platí při teplotě 23°C a standardní vlhkosti (60%). |
| 3.8 | Skladování | V těsně uzavřeném obalu, nesmí projít mrazem. |

4. Podklad a příprava

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 4.1 | Podklad | Podklad musí být suchý, čistý a kompaktní. |
| 4.2 | Předběžná příprava | Nejtrvanlivějších výsledků dosáhneme při použití barevného základního nátěru <i>BONDEX Wood Stain 3944</i> nebo <i>BONDEX Wood Primer 3920</i> . |
| 4.3 | Použití | Nové dřevo: 2-3 nátěry lodního laku Regatta. Již lakované dřevo: lehce zbrousit, zamokra nebo zasucha. Místa s odloupenou barvou ošetřit nátěrem <i>BONDEX Wood Primer 3920</i> . Opotřeбенé dřevo s vybledlými barvami: ohoblovat, odřít nebo obrousit na zdravé dřevo. Na základě denních průměrů nepoužívat při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. |

Změna:

Datum:

Verze:

5. Bezpečnostní pokyny

- 5.1 Obecné Je nutné dodržovat obecná pravidla bezpečnosti práce. Další informace k dispozici v dokumentaci Material Safety Data Sheet (tabulka údajů o bezpečnosti materiálu).

*Tabulka technických údajů má za účel popsat využitelnost lodního laku **Regatta** vážným a nezávazným způsobem. Technické údaje se zakládají na dlouhodobém výzkumu. Tím se však nesnažíme spotřebitele odradit od odzkoušení funkce lodního laku **Regatta** před použitím. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte prodejce a technické oddělení.*

Tato tabulka technických údajů nahrazuje veškeré předchozí verze.